

ملخص الرسالة

في هذا العمل، تم اختيار سبيكة الألمونيوم-سيليكون الفوق يوتكتكية لتكون أفضل سبيكة هيكلية لتغيير خواصها، وخاصة القوة الميكانيكية. تم تشويب سبيكة مسحوق الألومنيوم/سيليكون النانوية بتركيز مختلفة من ذرات النحاس (0.1, 0.2, 0.3wt.%). تم تحضير سبائك مسحوق الألومنيوم/سيليكون/نحاس على شكل أقراص مضغوطة باستخدام طريقة تصنيع مسحوق المعادن تحت ضغطين بقوة 150 كيلونيوتن و 250 كيلو نيوتن. تم دراسة مقاومة الخدش السطحي ومقاومة الزحف لجميع العينات قبل وبعد عملية التلبيد باستخدام اختبار صلابة فيكرز واختبار الزحف على التوالي. تم دراسة التركيب المجهرى للعينات المعدلة وغير المعدلة باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) وتقنيات الأشعة السينية. أظهرت النتائج تحسناً في قيمة الصلابة (من 11.643 Hv إلى 28.755Hv). يعزى هذا التحسن إلى درجة الحرارة التي تعزز انتشار ذرات النحاس في شبكات الألمونيوم. تتمتع السبائك التي تحتوي على ذرات النحاس بتحسين كبير في مقاومة الزحف. يتم التأكد من ذلك من خلال الانخفاض في معدل الزحف مع زيادة عدد ذرات النحاس المضافة. اختلفت أسس الاجهاد (n) مع إضافات النحاس من 1.6 (آلية انزلاق الحدود الحبيبية) للسبيكة الثنائية إلى 9.3 (آلية انتشار الانخلاع الأنبوبي) للسبيكة الثلاثية (0.3wt.% Cu). تم دراسة التغيرات في خصائص التركيب المجهرى، مثل الأطوار الموجودة والحجم الحبيبي، للعينات المعدلة وغير المعدلة. تم استخدام معادلة مقاومة الحدود الحبيبية لشرح النتائج وربطها بالعينات المحتوية على النحاس. تزداد قوة السبائك التي تحتوي على كمية صغيرة من النحاس مع زيادة الحجم الحبيبي. هذا الاستدلال يتوافق مع العلاقة العكسية لمقاومة الحدود الحبيبية. يرتبط هذا التحسن بتقوية المحلول الصلب (α -Al) وتكون رواسب $CuAl_2$ ، التي تعمل كحواجز لحركة التشوه.