



قائمة الاسئلة

الخزف 2 - الثالث - فني اسنان - كلية طب وجراحة الفم والاسنان-درجة الامتحان(20)

د. زكريا نصار

- (1) يجب ان يكون CTE للخلائط المعدنية اقل من CTE لمواد الخزف المطبقه عليه
 (1) T -
 (2) F +
- (2) تعويض جسر خزف على معدن ثمين بسماكه mm 0.4 يجب ان يكون الحد الادنى لسماكه الشمع mm 0.5
 (1) T -
 (2) F +
- (3) من اسباب تشقق و تصدع الجسر الخزف بعد الخبز هو تطبيقه كتله واحده وعدم الفصل بين الوحدات المشكله للجسر
 (1) T +
 (2) F -
- (4) تساعد على اعطاء القوة والاستقرار للخزف وتعمل على التحكم في تبريد المعدن اثناء خبز الخزف collar metal
 (1) T +
 (2) F -
- (5) تحته الذي المعدن لون يخفي و للخزف الغالب الاساسي اللون يحمل Opaque
 (1) T -
 (2) F +
- (6) عند عمل التعويضات الخزفيه يجب ان يكون الاطباق مع الأسنان المقابله اما على الخزف او المعدن تفادي لانكسار الخزف
 (1) T +
 (2) F -
- (7) باسكال ميكا 400 الى قوته تصل قد والذي اللوسيت ببلورات مقوى زجاجي خزف هو Empress 2
 (1) T -
 (2) F +
- (8) حسب التصنيفات الخزفيه الزيركونيا هي احد الانواع المصنفة حسب طريقة الصنع
 (1) T -
 (2) F +
- (9) الخزف اللثوي Gingiva من المواد الاساسية للخزف
 (1) T +
 (2) F -
- (10) لتجنب تشوه الخزف والحفاظ على ثباته اثناء الخبز يفضل ان يصمم الهيكل المعدني بشكل يشابه السن المحضر في تشريحه
 (1) T +
 (2) F -
- (11) نستخدم ceramic Margin تفادي لظهور الخط الرمادي في منطقة الحواف
 (1) T -
 (2) F +
- (12) في الحد القاطع للاسنان الاماميه اذا كانت سماكة المعدن 0.5mm فيجب ان لا تزيد سماكة الخزف عن 1.5mm في هذه المنطقه
 (1) T +
 (2) F -
- (13) يجب ان تكون زاويه التحضير العموديه 45 درجه على الاقل في تحضير الأسنان المعده لاستقبال التعويضات الخزفيه
 (1) T -
 (2) F +
- (14) عند تصميم حواف الأسنان الخزفيه يجب ان تكون قادره على تحمل جهود المضغ المطبقه وان لا تكون سميكه او طويله او مسننه
 (1) T +
 (2) F -
- (15) يجب ان يكون الهيكل المعدني بزوايا مدوره وسطح املس بشكل كامل
 (1) T +
 (2) F -





- (16) النقص الكبير في السن المعد لاستقبال التعويضات الخزفية مع المعدن يجب ان يعوض هذا النقص بالخزف
T - (1)
F + (2)
- (17) الاكسدة هي الارتباط الكيميائي الذي يجري على بعض انواع المعادن
T + (1)
F - (2)
- (18) لإعطاء القوة المناسبة تصمم مناطق الوصل على شكل حرف U
T + (1)
F - (2)
- (19) من المؤثرات الخاصة بالدنتين Dentine opaque
T - (1)
F + (2)
- (20) بعد الانتهاء و تفنيش المعدن و التجهيز لبناء الخزف نقوم بالترميل باكسيد الألمنيوم 250 ميكرون
T - (1)
F + (2)

