



قائمة الاسئلة 2025-05-10 06:57

المواد السنية 2 المستوى الأول - فني أسنان

أ. بسام الشرعبي

- (1) من متطلبات مادة الإنفستمنت:
 - (1) - سهل التشكيل
 - (2) - غير مكلف
 - (3) - يتحمل درجة الحرارة العالية
 - (4) + كل الإجابات صحيحة
- (2) من مركبات مادة الإنفستمنت:
 - (1) + السيليكا والفوسفات
 - (2) - الشمع
 - (3) - الجبس الأصفر
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (3) يستخدم الإنفستمنت ذات تحمل الحرارة (700) درجة مئوية لصب
 - (1) + سبائك الذهب
 - (2) - الكروم كوبلت
 - (3) - الكوبلت كروم
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (4) تستخدم المواد المرتبطة بالفوسفات لصب المعادن:
 - (1) - 1. ذات الحرارة العالية
 - (2) - 2. الحرارة المنخفضة
 - (3) + 1+2
 - (4) - كل الإجابات خاطئة
- (5) تحتوي المعادن النبيلة العالية نسبة كبيرة من وزن السبيكة بمقدار:
 - (1) + من وزن السبيكة 40%
 - (2) - من وزن السبيكة 70%
 - (3) - من وزن السبيكة 30%
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (6) تحتوي المعادن النبيلة نسبة كبيرة من وزن السبيكة بمقدار:
 - (1) - 35% من وزن السبيكة
 - (2) + 25% من وزن السبيكة
 - (3) - 40% من وزن السبيكة
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (7) يحتوي المعدن على أكثر من وزنة في السبيكة بمقدار:
 - (1) + 75% من وزن السبيكة
 - (2) - 20% من وزن السبيكة
 - (3) - 30% من وزن السبيكة
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (8) من خصائص سبيكة الذهب:
 - (1) - النعومة
 - (2) - الإستطالة
 - (3) - سهولة التعامل
 - (4) + كل الإجابات صحيحة
- (9) تتكون سبيكة الذهب من:
 - (1) - ذهب
 - (2) - نحاس
 - (3) - فضة
 - (4) + كل الإجابات صحيحة





- (10) مهمة النحاس والفضة في سبيكة الذهب:
- (1) + تزيد من القوة والصلابة
 - (2) - تزيد من اللمعان
 - (3) - تزيل الأكسدة
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (11) من الخصائص النيولوجية لسبيكة الذهب:
- (1) - 1. التوافق الحيوي
 - (2) - 2. مقاومة التآكل والصدأ
 - (3) + 1+2
 - (4) - كل الإجابات خاطئة
- (12) سبيكة الكروم كوبلت تستخدم في صناعة:
- (1) - الأطقم الجزئية الهيكلية
 - (2) - التيجان والجسور
 - (3) - قواعد الأطقم الكاملة
 - (4) + كل الإجابات صحيحة
- (13) الاسم الشائع لسبيكة الكوبلت كروم هو:
- (1) + فيتاليوم
 - (2) - نيكل
 - (3) - كروم
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (14) درجة إنصهار سبيكة الكوبلت كروم تقدر:
- (1) + 1300- 1500
 - (2) - 1200-1300
 - (3) - 1100-1200
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (15) درجة إنصهار سبيكة النيكل كروم تقدر:
- (1) + 1200-1300
 - (2) - 1100-1150
 - (3) - 1300-1500
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (16) من خصائص الوابر يجب أن يكون:
- (1) - 1. قادر على الإنحناء دون كسر
 - (2) - 2. قوي
 - (3) + 1+2
 - (4) - كل الإجابات خاطئة
- (17) يسخن الوابر أو السلك إلى درجة حرارة:
- (1) + 450 درجة مئوية
 - (2) - 350 درجة مئوية
 - (3) - 200 درجة مئوية
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (18) يتركب مكون البورسلين السني من:
- (1) - الكاولين
 - (2) - الكوارتز
 - (3) - الفلدسبار
 - (4) + كل الإجابات صحيحة
- (19) من خصائص السيراميك:
- (1) - توافق حيوي
 - (2) - صلابة عالية
 - (3) - مقاومة التآكل والصدأ





(4)	+	كل الإجابات صحيحة
(20)		من أنواع التركيبات السنة:
(1)	-	التاج
(2)	-	الجسر
(3)	-	الجسر المجنح
(4)	+	كل الإجابات صحيحة

